

TX 500

ENDUIT ANTI-HUMIDITÉ POUR MAÇONNERIES BRUTES

- ◆ IDÉAL EN CAVE, VIDE SANITAIRE, SOUBASSEMENT DE FAÇADE
- ◆ ACTION PRÉVENTIVE ET CURATIVE EFFET IMPER-RESPIRANT
- ◆ STOPPE L'HUMIDITÉ, LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- ◆ TENUE EN ÉPAISSEUR JUSQU'À 1 CM EN REBOUCHAGE



USAGE

Solution d'enduisage pour supports dégradés par l'humidité en intérieur et en extérieur.

SUPPORTS

- Tous supports bruts de maçonnerie, secs ou humides non suintants, intérieurs ou extérieurs :
 - ciment, béton, parpaing, brique, pierre.
- Les supports traités devront être décapés jusqu'à la maçonnerie.

RECOUVREMENT

- TX500 est recouvrable après séchage complet par toute peinture ou système (enduit + peinture) permettant de conserver son effet respirant et maintenir les échanges gazeux (Classement minimum V2 selon norme NF EN 1062-1).

Exclure toutes finitions bloquantes et les revêtements collés.

CARACTERISTIQUES

- Enduit en poudre à base de ciment, de produits de carrières sélectionnés, de résine et d'agents hydrofuges.
- Caractérisation (NFT 30-005) : famille IV - classe 4c.
- Codification (EN16-566) : $G_3S_3V_1W_3A_0C_0R_0$.
- Taux de gâchage :
 - Brosse large : 27% d'eau (soit 0,27 l d'eau pour 1 kg de poudre).
 - Lame à enduire : 22% d'eau (soit 0,22 l d'eau pour 1 kg de poudre).Laisser reposer 15 minutes et mélanger à nouveau avant application.
- Épaisseur d'application : doit être appliqué en épaisseur uniforme.
- Egalisage : 2 mm minimum, jusqu'à 5 mm.
- Rebouchage : jusqu'à 1 cm localement.
- Consommation :
 - Consistance enduit : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur.
 - Consistance badigeon : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur.
- Temps d'utilisation : 3 à 4 heures à 20°C selon consistance.
- Redoublement : dès que l'enduit est dur.
- Recouvrement : 24 heures en moyenne (après séchage complet).
- Couleur : blanc crème.
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.8 Mpa.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en oeuvre : couteau de peintre, brosse large, lisseuse, lame à enduire.
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation du produit : produit garanti 6 mois facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé, et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 6 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS

D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur plâtre, bois et peintures.
- Ne pas utiliser dans le cas de remontées capillaires liées à une source permanente telle que nappe phréatique, source, zone inondable ou défaut d'étanchéité des fondations.
- Ne convient pas au traitement des murs extérieurs enterrés. Dans ce cadre, utiliser des revêtements bitumineux.
- Ne pas appliquer en milieu immergé.
- Il est déconseillé d'enduire les 2 faces d'un même support.
- Dans certains cas, TX 500 n'empêche pas les phénomènes de transpiration ou « effet mouillé » à la surface du mur.
- Ne pas appliquer de système décoratif à la chaux sur les zones traitées, afin d'éviter les effets de « tâches ».
- TX 500 n'est pas un mortier d'imperméabilisation.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur quickfds.com ou toupret.com
- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage ainsi que des gants et des lunettes lors de l'utilisation.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr ».
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du produit, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET.
- Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Contient du ciment, lire les précautions d'emploi sur l'emballage ou sur la FDS avant manipulation.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).